## PLASMA CLEANING

Publication number: JP2211626 (A)
Publication date: 1990-08-22
Inventor(s): ITO YOICHI +
Applicant(s): HITACHI LTD +

Classification:


- international: H01L21/302; H01L21/304; H01L21/3065; (IPC1-7): H01L21/302; H01L21/304

- European:

Application number: JP19890031065 19890213 Priority number(s): JP19890031065 19890213

#### Abstract of JP 2211626 (A)

Abstract of JP 2211626 (A)
PURPOSE:To eliminate reaction product completely which is deposited on a rear surface, etc., of a device by carrying out cleaning by moving a sample base in a space of a reduced pressure wherein a sample is plasma-processed. CONSTITUTION:If plasma cleaning is carried out with a lower electrode 7 lifted through a driving means, reaction product on an inner surface of a discharge tube 5 and a surface of a sample holder 9 can be removed; however, that on a rear surface of a sample holder 9 and a lower electrode 7 where plasma is hard to creep can not be removed. If plasma cleaning is carried out again with the lower electrode 7 descended through the driving means, plasma is formed also between the lower electrode 7 and the sample holder 9, thereby removing reaction product on a rear surface of the sample holder 9 and the lower electrode 7 where the product can not be removed with the lower electrode 7 lifted.



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

## ® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-211626

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月22日

H 01 L 21/302 21/304 3 4 1 D

8223-5F 8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

**②発明の名称** プラズマクリーニング方法

②特 願 平1-31065

②出 願 平1(1989)2月13日

**@発明者 伊藤** 

75 大

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

**%**代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明細響

1. 発明の名称

プラズマクリーニング方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 破圧空間で生成されたプラズマを利用して試料を処理する装置をクリーニング用ガスのブラズマを利用してクリーニング処理する方法において、前配空間で前配試料が設置される試料台を前配空間で移動させてクリーニング処理することを特徴とするブラズマクリーニング方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、プラズマクリーニング方法に係り、 特に半導体案子基板等の試料をプラズマ処理する 装置をクリーニング用ガスのプラズマを利用して クリーニング処理するプラズマクリーニング方法 に関するものである。

〔従来の技術〕

例えば、セミコンダクタ・ワールド, (198 6年12月), 第159 貞から第167頁(Semi conductor World, (1986.12), PP159 ~167) に配載のように、半導体業子基板等の 試料をプラズマエッチング処理する装置の処理室 内に、連続処理により堆積する反応生成物は定期 的な全帯またはプラズマクリーニング処理の実施 で除去されている。

## 〔発明が解決しようとする調題〕

上配従来技術では、クリーニング用ガスのブラズマの回り込み難い部分のクリーニングについては配表されておらず、このため、処理室内部を充分にクリーニング処理することができないといった問題を有している。

本発明の目的は、クリーニング用ガスのプラズマを利用して処理室内部を充分にクリーニング処理することができるプラズマクリーニング方法を提供することにある。

### [課題を解決するための手段]

上配目的は、プラズマクリーニング方法を、試料がプラズマ処理される減圧空間で前配試料が設置される試料台を移動させてクリーニング処理す

る方法とすることにより、達成される。

#### 〔作 用〕

プラズマクリーニング処理時、 放圧空間で試料 台は、 例えば、上昇させられる。 この場合、 試料 台には、 試料は散量されていない。 試料台の上昇 が停止された時点で、 処理室内部はクリーニング 用ガスのプラズマを利用してクリーニング処理さ れる。 その後、 試料台は、 下降させられる。 試料 台の下降が停止された時点で、 処理室内部は再び クリーニング処理される。

試料台が上昇した位置でのクリーニング処理においてプラズマの回り込み難い部分、例えば、試料台や、例えば、試料押えを有するものでは、その裏面等の部分が試料台が下降した位置でのクリーニング処理時にプラズマに良好に露呈され、これら部分に堆積した反応生成物は无分に除去される。

なお、クリーニング処理における試料台の移動 は上配順序と逆順序であっても勿顧、問題はない。 〔実 施 例〕

3

ニングを行う必要がある。

この反応生成物はレシスト成分中のCが主成分でありプラズマクリーニング用ガスとしては酸素が有効である。

例えば、下部電衝 7 を駆動手段(図示省略)により上昇した状態でプラズマクリーニングを実施するとプラズマは下部電極 7 と放電智 5 の間に形成されプラズマクリーニングの進行とともに第 2 (図に示すようにモノクロ10により検出しているC (の発光強度は急激に増加した後徐々に減少して定常値に連する。しかし、この状態では放電管 5 内面、試料押え 9 製面では反応生成物が除去されているがプラズマの回り込み難い試料押え 9 裏面、下部電極 7 上については除去されていない。

その後、下部電便 7 を駆動手段により下降した 状態で再びプラズマクリーニングを行うとプラズ マが下部電値 7 と試料押え9 間にも形成され、下 部電値 7 の上昇位版で除去できなかった試料押え 9 裏面、下部電値 7 上の皮応生成物が除去され C ひの発光塩度は再び増加した後、減少して定常値

. 5

以下、本発明の一実施例のエッチング装置の構成を第1 図により説明する。処理室1内にプロセセスガス2を導入しマグネトロン3で発生したマイクロ波とソレノイド4で発生した磁界の相互作用により放電管5内にプラズマを発生し、高周向のにより放電管5内にプラズマを発生し、高周向のバイフス電圧を発生しながら試料8をエッチング処理する。一方、試料8は下部電極7を上昇することにより試料押え9の自重を付加され、この状態で裏面より導入されたHe等の冷却ガスにより冷却される。また、プラズマクリーニングの終点を発光強度の変化により検出するモノクロ10を設けている。

次にプラズマクリーニング方法について第1図、
第2図により説明する。本装置によりAe配線材料
であるAeーCuーSi試料をBCe3/Ce2ガスを使
用して連続エッチング処理すると反応生成物が拡
散現象によって拡がり放電管 5 内面、試料押え9
表面および裏面、下部電信7上に堆積する。これが、事場の発生激となり定期的なプラズマクリー

4

に達する。

以上述べたように下部電板でを上昇、下降した 状態で順次プラズマクリーニングを行うことによ リプラズマの回り込み難い部分に堆積した反応生 成物を容易に除去でき低膜埃化を図ることが可能 である。

また、この逆の順序によりプラズマクリーニングを行った場合も同様の効果が得られる。

### (発明の効果)

本発明によれば、クリーニング用ガスのブラズマの回り込み難い部分の反応生成物を除去することができるので、処理室内部を充分にクリーニング処理できる効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例のエッチング装置の 縦断面図、第2 図はプラズマクリーニング時の C O の発光 旅度変化を示す模式図である。

1 …… 処理室、3 …… マグネトロン、4 …… ツレノィド、7 …… 下部電低、9 …… 試料押え 代理人 弁理士 小 川 勝 男

